

## Ommålning av Murma Valvbågsform

Murma Valvbågsform levereras med standardkulören vit. Om man önskar en annan kulör än vit, kan vi erbjuda ett stort antal specialkulörer mot ett pristillägg.

Ett annat alternativ är att man själv målar valvbågsformen i den kulör man önskar.

Om man avser att själv måla om valvbågsformen, rekommenderar vi att man följer nedanstående arbetsinstruktion.

### Förarbete/förbehandling

Detta är det viktigaste momentet för att få ett bra resultat och vidhäftning. Beroende på hur underlaget ser ut väljs enligt följande metoder:

1. Avtorkning med lösningsmedel
2. Högtryckstvättning med vatten/tvättmedel
3. Skarpning/stålbehandling
4. Maskinslipning
5. Blästring, våt, svep/torr

Lämpligt tvättmedel är:

Varmvatten och alkali  
5% synt. Tvättmedel + 10% lacknafta  
10% T-sprit+ 10% lacknafta

Till vitrost används kritpulver och svamp fuktad med en lösning av kaliumtartrat och animoniumkarbonat. Man kan också gnida med 100 vikttdelar talk och 20-40 vikttdelar natriumhydroxid (NaOH).

Efter tvättning skall en noggrann, riklig sköljning med vatten ske.

### Målning

Val av färgsystem görs beroende på underlagets beskaffenhet och omgivande miljöpåkänningar.

Grundfärg, täckfärg kan påföras med pensel, rulle eller spruta. Använd en pensel med låna borst då underlaget är hårt och glatt. Vid sprutning, tänk på att sprutdammet kan flyga långt.

Måla inte solvarma ytor och inte vid temperatur under +5° C.

Obs! ytan skall vara absolut torr före målning.

Följande färgtyper kan användas:

- Siliconalekyd
- Utomhusakrylat



#### Murma Byggmaterial AB

Askims Verkstadsväg 14 ▪ SE-436 34 Askim ▪ Sweden  
Phone: +46 31 99 20 45 ▪ Mobile: +46 70 854 11 28  
info@murma.se ▪ www.murma.se